



- ohne Losungsmittel
- umweltfreundlich und geruchsneutral
- Viskositat und Verlauf mit Wasser einstellbar
- Trocknungszeiten nur 30 min
- sehr gute Schutzwirkung

Anwendung

LUISO W25 ist eine geruchsneutrale losemittelfreie Isolierpaste fur das Nitrieren und Nitrocarburieren. Die Nitrierschutzpaste wird streichfahig ausgeliefert.

Zu Beginn wird **LUISO W25** kurz aufgeruhrt und mit einem Flachpinsel gleichmaig aufgetragen. Die zu isolierenden Werksstucke bzw. Teilflachen mussen fett- und schmutzfrei sein! Es genugt ein Anstrich. Um ein Ausdunsten der Paste zu vermeiden, sind die Lieferbehalter nach Gebrauch gut zu verschlieen. Eingedickte Ware kann bis zu 2 % mit Wasser wieder auf die ursprungliche Viskositat eingestellt werden. Sie benotigen keinen Spezialverdunner!

Die Trocknungszeit von **LUISO W25** betragt 30 Minuten. In feuchtem Zustand konnen unerwunschte Ruckstande leicht mit Wasser abgewaschen werden.

Nach der Warmebehandlung sind die **LUISO W25**-Ruckstande durch Abbursten oder Sandstrahlen zu entfernen.

Verpackung

LUISO W25 wird in PP-Behaltern mit 1 kg, 5 kg oder 10 kg ausgeliefert.

Lagerung

LUISO W25 ist frostempfindlich. Zur besseren Handhabung ist eine Lagerung bei Raumtemperatur zweckmaig. Angebrochene Dosen sind jeweils nach Gebrauch luftdicht zu verschlieen. Die Isolierpaste ist bis zu einem Jahr lagerfahig.



Kontakt

Bei Ruckfragen erreichen Sie uns unter der Rufnummer: +49 (0)621 / 454 9 666

LUISO W25

Isolierpaste für Nitrieren & Nitrocarburieren

Kenndaten

Lieferform	streichfähig (tauch-, spritzfähig)
Verdünnung	bis zu 2 % Wasser
Arbeitstemperatur	Raumtemperatur
Trocknungszeit	30 Minuten
Oberfläche	mind. 0,3 - 0,5 mm
Verpackung	PP-Behälter
Menge	1 kg / 5 kg / 10 kg
Vorsichtsmaßnahmen	keine
Lagerzeit	bis 1 Jahr

Auszeichnungen

Die Isolierpasten LUISO wurden 2004 von der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) GmbH für die erfolgreiche Entwicklung und Markteinführung ausgezeichnet.



Wirtschaftsförderung
Rheinland-Pfalz

DAM Härtetechnik

www.isoliermittel.de

Am Bubenpfad 2, 67065 Ludwigshafen, Deutschland

Tel: +49 (0)621 - 4549666 / Fax: +49 (0)621 - 4549667

© Copyright 2008 - DAM Härtetechnik GmbH

Alle Informationen in diesem Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann daraus nicht abgeleitet werden. Jeder Verwender unserer Produkte muß deren Brauchbarkeit für seine speziellen Zwecke eigenverantwortlich prüfen. Schutzrechte sind gegebenenfalls zu beachten.

04/2008